

PFAS FREEコーティング

アシストPFコート®

摺動性・非粘着性

ポジティブリスト
制度に準拠

PFAS不使用

薄膜シリコン系コーティング アシストPFコート®

ポジティブリスト制度に準拠したPFASフリーコーティング

■ PFAS（有機フッ素化合物）を使用していない

■ 薄膜で無色透明なシリコン系コーティング

■ 現地施工も可能

製品名	硬度 [HV]	接触角	滑落角	
			水滴	錠剤
ステンレス鏡面	230	85°	落ちない	15°
フッ素樹脂塗装	4	110°	40°	20°
アシストPFコート	200	105°	10°	10°

最大サイズ

450×1800×1800 (mm)

標準膜厚

1 μm以下

非粘着性 : テープ（3種）引き剥がし時の荷重を測定

● SUS ● フッ素樹脂塗装 ● **アシストPFコート**

